

SALUS

Rev.01/2019

DESCRIZIONE

Pittura acril-silossanica traspirante igienizzante, di aspetto opaco, di ottimo punto di bianco e di elevata copertura. La presenza in formula del polimero silossanico permette una maggiore permeabilità al vapore acqueo, preservando le superfici dalla formazione di colonie batteriche e facendo in modo che il prodotto possa essere applicato anche su supporti debolmente umidi perché di recente realizzazione. Inoltre la componente silossanica, abbassa sensibilmente la capacità di presa di sporco, mantenendo nel lungo tempo l'effetto di superficie pulita.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per tutte le superfici interne finite con intonaci tradizionali e con premiscelati, a base gesso, calce, calce-cemento, cemento, opportunamente preparati. Particolarmente indicato per quelle superfici umide soggette alla formazione di muffe quali bagni, cucine, laboratori etc.,

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Muri nuovi o con pitture ben ancorate: stuccare, carteggiare, spazzolare, spolverare ed imprimere con una mano di SANAX FISSATIVO opportunamente diluito.

Muri già verniciati: con pittura a tempera o similare, raschiare il tutto inumidendo con acqua la superficie. Quindi procedere come per muri nuovi.

Superfici vecchie ammuffite: applicare, il disinfettante BLOCCAMUFFA direttamente sulla superficie con una pennellina, lasciare agire la soluzione sanitizzante per 24 ore e rimuovere energicamente con una spazzola le colonie di muffe ormai inattive. Se necessario rimuovere le vecchie pitture poco coese, stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con SANAX FISSATIVO opportunamente diluito con acqua.

In ogni caso il supporto deve essere esente da efflorescenze saline, da residui friabili ed oleosi.

APPLICAZIONE

Applicare almeno 2 mani di SALUS a pennello, a rullo o a spruzzo. Lasciare trascorrere almeno 10 ore dalla mano di fondo e almeno 8 ore tra la prima e la seconda mano di pittura. Applicare con temperature comprese tra + 5 e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

DILUIZIONE

Aggiungere 20-25% di acqua.

DATI TECNICI

PRODOTTO	Pittura traspirante igienizzante
PESO SPECIFICO	1,640 ± 0,050 kg/lit
VISCOSITÀ	19000 ± 4000 Cps Brookfield a 23°C
pH	7-9
BRILLANTEZZA	Opaco < 10 G.U. 85°
POTERE COPRENTE	Classe 3
ABRASIONE AD UMIDO	Classe 5
COLORE	Bianco
SPESSORI CONSIGLIATI	40÷50 micron secchi per singola mano
NUMERO DI MANI CONSIGLIATE	2 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	8-10 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo, spruzzo
RESA TEORICA	4-5 mq/lit per due strati
ESSICCAZIONE A 23°C	
Secco al tatto	2 ore circa
Secco in profondità	18-24 ore

LAVAGGIO ATTREZZI

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

STOCCAGGIO

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.