

# MAGIC EXTRA

Rev.01/2019

## DESCRIZIONE

Pittura lavabile per interni con buone caratteristiche di resistenza ed opacità.

## CAMPI DI IMPIEGO

Adatta alla decorazione di interni, che richiedono una buona copertura, un buon punto di bianco unitamente ad una discreta facilità applicativa.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Muri nuovi: stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con ALCAFIX opportunamente diluito con acqua.

Muri già trattati interni: asportare al massimo la precedente pittura o tutte le parti in fase di distacco, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine applicare una mano di imprimitura con ALCAFIX opportunamente diluito.

Muri già trattati con pittura a tempera o similare: inumidire la superficie con acqua, raschiare bene ed infine procedere come per muro nuovo.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da efflorescenze saline, da residui oleosi, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

## APPLICAZIONE

Applicare almeno 2 mani di MAGIC EXTRA a pennello, rullo o a spruzzo. Lasciare trascorrere almeno 12 ore dalla mano di fondo e almeno 8 ore tra la prima e la seconda mano di pittura. Applicare con temperature comprese tra + 5 e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

## DILUIZIONE

Aggiungere 20-30% di acqua.

## DATI TECNICI

**PRODOTTO**  
**PESO SPECIFICO**  
**VISCOSITÀ**  
**pH**  
**BRILLANTEZZA**

Pittura lavabile per interni  
1,610 ± 0,050 kg/lit  
15000 ± 4000 Cps Brookfield a 23°C  
7-9  
Opaco < 10 G.U. 85°

<b>POTERE COPRENTE</b>	Classe 3
<b>ABRASIONE A UMIDO</b>	Classe 3
<b>COLORE</b>	Bianco
<b>SPESSORI CONSIGLIATI</b>	40÷50 micron secchi per singola mano
<b>NUMERO DI MANI CONSIGLIATE</b>	2 mani
<b>SOVRAVERNICIABILITÀ</b>	8-10 ore
<b>METODO APPLICATIVO</b>	Pennello, rullo, spruzzo
<b>RESA TEORICA</b>	5-6 mq/lit per due strati
<b>ESSICCAZIONE A 23°C</b>	
<b>Secco al tatto</b>	1-2 ore
<b>Secco in profondità</b>	18-24 ore

#### **LAVAGGIO ATTREZZI**

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

#### **STOCCAGGIO**

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida