

# SANAX

Rev.01/2019

## DESCRIZIONE

Idropittura superlavabile, antimuffa, igienizzante, per interni con particolari caratteristiche estetiche e protettive. La speciale formulazione conferisce ottima copertura, elevato punto di bianco, gradevole aspetto opaco, forte resistenza ai lavaggi e agli alcali. La sua azione antimuffa è tale che oltre a bloccare la vita dei microrganismi già presenti nelle pareti previene anche il proliferare di nuove muffe. Tale prodotto è di particolare importanza quando, realizzando un ciclo sanificante, non si vuole perdere la gradevolezza di una finitura opaca e vellutata.

## CAMPI DI IMPIEGO

SANAX è consigliata in tutti quegli ambienti dove è richiesta massima igiene. Adatta contro qualunque attacco di muffe e funghi, può essere impiegata sia in ambienti in cui vi è sviluppo di umidità e di residui organici (caseifici, salumifici, piscine, panifici, cantine sociali) sia in civili abitazioni soprattutto in ambienti umidi e poco areati.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici nuove: applicare uno strato di SANAX FISSATIVO opportunamente diluito dopo adeguata preparazione del supporto.

Superfici vecchie ammuffite: applicare, il disinfettante BLOCCA MUFFA direttamente sulla superficie con una pennellina, lasciare agire la soluzione sanitizzante per 24 ore e rimuovere energicamente con una spazzola le colonie di muffe ormai inattive. Se necessario rimuovere le vecchie pitture poco coese, stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con SANAX FISSATIVO opportunamente diluito con acqua.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, esente da efflorescenze saline, da residui friabili ed oleosi, e ben stagionato (almeno 4-6 settimane) anche nei nuovi rappezzi eventualmente apportati.

## APPLICAZIONE

Applicare 2 mani di SANAX a pennello o a rullo di lana. Lasciare trascorrere almeno 10 ore dalla mano di fissativo e almeno 8 ore tra la prima e la seconda mano di pittura. La temperatura d'applicazione deve essere compresa tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, in ambienti in cui l'umidità dell'aria superi l'80%.

## DILUIZIONE

Aggiungere 30-35% di acqua.

## DATI TECNICI

<b>PRODOTTO</b>	Pittura superlavabile antimuffa
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,420 ± 0,050 kg/lit
<b>VISCOSITÀ</b>	20000 ± 4000 Cps Brookfield a 23°C
<b>pH</b>	7-9
<b>BRILLANTEZZA</b>	Opaco < 10 G.U. 85°
<b>POTERE COPRENTE</b>	Classe 2
<b>ABRASIONE AD UMIDO</b>	Classe 2
<b>COLORE</b>	Bianco
<b>SPESSORI CONSIGLIATI</b>	30÷40 micron secchi per singola mano
<b>NUMERO DI MANI CONSIGLIATE</b>	2 mani
<b>SOVRAVERNICIABILITÀ</b>	8-10 ore
<b>METODO APPLICATIVO</b>	Pennello, rullo
<b>RESA TEORICA</b>	7-9 mq/lit per due strati
<b>ESSICCAZIONE A 23°C</b>	
<b>Secco al tatto</b>	2 ore circa
<b>Secco in profondità</b>	18-24 ore

## LAVAGGIO ATTREZZI

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

## STOCCAGGIO

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.