

COPRIFUMO

Rev.01/2019

DESCRIZIONE

Pittura superlavabile antifumo, indicato per la copertura di macchie di fumo e pareti ingiallite. La sua alta copertura la rende idonea per locali particolarmente esposti a fumi di varia natura come: panifici, pasticcerie, ambienti con camini e cucine. Inoltre, le caratteristiche funzionali come bianchezza e copertura non sono ottenute a scapito dell'aspetto estetico in quanto il prodotto, una volta applicato, si presenta con un aspetto molto gradevole e fine, vellutato al tatto e con buone caratteristiche di opacità.

CAMPI DI IMPIEGO

Per soffitti e pareti di tutti quegli ambienti particolarmente esposti ad agenti quali fumo, nicotina ed agenti inquinanti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Muri nuovi: stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con CLK diluito in acqua al 100%. Una volta stagionato il fissativo, applicare il fondo pigmentato ISOLCOPREX INTERIOR per uniformare il sottofondo.

Muri già trattati: asportare al massimo la precedente pittura o tutte le parti in fase di distacco, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine applicare una mano di imprimitura con CLK diluito in acqua al 100%. Una volta stagionato il fissativo, applicare il fondo pigmentato ISOLCOPREX INTERIOR per uniformare il sottofondo.

Muri già trattati con pittura a tempera o simile: inumidire la superficie con acqua, raschiare bene ed infine procedere come per muro nuovo.

In ogni caso il supporto deve essere esente da efflorescenze saline, da residui friabili ed oleosi, da formazioni vegetali, da colonie batteriche, perfettamente asciutto e ben stagionato (almeno 4-6 settimane) anche nei nuovi rappezzi eventualmente apportati.

APPLICAZIONE

Applicare almeno 2 mani di COPRIFUMO a pennello o a rullo. Lasciare trascorrere almeno 6 ore dalla mano di fondo e almeno 8 ore tra la prima e la seconda mano di pittura. Applicare con temperature comprese tra + 5 e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

DILUIZIONE

Aggiungere 30-35% di acqua.

DATI TECNICI

PRODOTTO	Pittura superlavabile coprifumo
PESO SPECIFICO	1,360 ± 0,050 kg/lit
VISCOSITÀ	18000 ± 4000 Cps Brookfield a 23°C
pH	7-9
BRILLANTEZZA	Opaco < 10 G.U. 85°
POTERE COPRENTE	Classe 2
ABRASIONE AD UMIDO	Classe 2
COLORE	Bianco
SPESSORI CONSIGLIATI	30÷40 micron secchi per singola mano
NUMERO DI MANI CONSIGLIATE	2 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	8-10 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo
RESA TEORICA	7-9 mq/lit per due strati
ESSICCAZIONE A 23°C	
Secco al tatto	2 ore circa
Secco in profondità	18-24 ore

LAVAGGIO ATTREZZI

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

STOCCAGGIO

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.