

ALCAMUR SATINATO

Rev.01/2019

DESCRIZIONE

Smalto idrodiluibile opaco antimuffa per superfici murali a base di resine acril-silossaniche, per applicazioni interne di ambienti ad elevata frequentazione. È caratterizzato da ottima copertura, buona dilatazione e adesione. Il film essiccato offre un'elevata resistenza ai lavaggi, alla formazione di macchie di sporco e di polvere, e protegge i supporti murali da urti e abrasioni. Speciali additivi, congiuntamente all'azione della componente silossanica che consente la permeabilità al vapore acqueo, garantiscono un'efficace azione igienizzante preservando il film dall'azione di muffe ed alghe. Finitura ultra fine, ottima lavabilità, e aspetto di pregio ne fanno il top di gamma per quanto riguarda i rivestimenti murali da interno, richiesto in contesti dove l'aspetto delle pareti impreziosisce e valorizza l'arredamento.

CAMPI DI IMPIEGO

È adatto alla pitturazione di ambienti particolarmente trafficati soggetti a continue operazioni di pulizia quali scuole, ospedali, etc. Può essere applicato su intonaco civile, intonaco a gesso, cartongesso, calcestruzzo.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura, eliminare le parti poco aderenti, togliere polvere ed eventuali tracce di sporco, stuccare se necessario, carteggiare e applicare una mano di ALCAFIX opportunamente diluito o meglio SILOPAINT FISSATIVO per non alterare la permeabilità al vapore acqueo del prodotto.

Superfici murali già dipinte: eliminare le parti poco aderenti, togliere polvere ed eventuali tracce di sporco, stuccare se necessario, carteggiare e applicare una mano di ALCAFIX opportunamente diluito.

Nel caso di superfici dipinte con vecchi smalti, irruvidire accuratamente la superficie con paglietta metallica di finezza adeguata.

APPLICAZIONE

Applicare almeno due mani di ALCAMUR SATINATO a pennello, a rullo e a spruzzo. Lasciare trascorrere almeno 12 ore dalla mano di fondo e almeno 8 ore tra la prima e la seconda mano di pittura. Applicare con temperature comprese tra + 5 e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

DILUIZIONE

Aggiungere 5-10% di acqua.

DATI TECNICI

PRODOTTO	Smalto murale antimuffa
PESO SPECIFICO	1,320 ± 0,050 kg/lit
VISCOSITÀ	6000 ± 1000 Cps Brookfield a 23°C
pH	8-9
BRILLANTEZZA	Satinato c.a. 25 G.U. 60°
POTERE COPRENTE	Classe 2
ABRASIONE A UMIDO	Classe 1
COLORE	Bianco e tinte di cartella
SPESSORI CONSIGLIATI	30÷35 micron secchi per singola mano
NUMERO DI MANI CONSIGLIATE	2 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	8-10 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo, spruzzo
RESA TEORICA	6-8 mq/lit per due strati
ESSICCAZIONE A 23°C	
Secco al tatto	2-3 ore
Secco in profondità	24-48 ore

LAVAGGIO ATTREZZI

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

STOCCAGGIO

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.